

## Ficha Técnica

# LINUS – Aceite de fondo para roble nº 233

<b>Áreas de aplicación</b>	En exterior, como imprimación sobre madera de roble y castaño.
<b>Características</b>	Ligero tono miel. Apto para juguetes según DIN EN 71, parte 3. Inocuo para la salud si se emplea para el uso previsto.
<b>Declaración completa</b>	Aceite de linaza, aceite de madera, isoalifáticos, aminoazúcar deshidratado y secantes sin plomo.
<b>Tonalidad</b>	Ligeramente amarillento (tono aprox. 4-5 según Gardner).
<b>Dilución</b>	SVALOS 222.
<b>Aplicación</b>	A brocha, pistola o por inmersión, a temperatura superior a 12°C y con ambiente seco.
<b>Consumo</b>	1 lt sin diluir cubre 17 m <sup>2</sup> por mano, es decir, 59 ml/m <sup>2</sup> ; según absorción de la madera.
<b>Limpieza</b>	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS 222 ó LEVO 997.
<b>Tiempo de secado</b>	A 23° C y 50% de humedad relativa, 5 horas. Aplicar la siguiente mano al cabo de 24 horas. Con altas temperaturas el secado será más rápido, y los sobrantes deberán retirarse antes. Con bajas temperaturas y humedad elevada, tiempo de secado más largo.
<b>Densidad</b>	Aprox. 0,9 gr/ml.
<b>Indicaciones</b>	No contiene protector preventivo contra el hongo azul.

Los paños, esponjas, polvos de lijado etc. impregnados con LINUS deben guardarse en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, dado que existe riesgo de autoinflamación por su contenido en aceites vegetales.

El producto en sí no es autoinflamable.

Contiene sales de cobalto (2+). Puede provocar reacciones alérgicas.



R 43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 24 Evítese el contacto con la piel.

S 37 Úsense guantes adecuados.

S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

<b>Gestión de residuos</b>	Según las disposiciones legales locales.
<b>Presentación</b>	0,05 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt; 10 lt; 30 lt.; 200 lt.
<b>Conservación</b>	En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 2 años. Cerrar bien los envases empezados.

Modo de empleo: ver dorso

## Modo de empleo

# LINUS – Aceite de fondo para roble nº 233

<b>Preparación</b>	La madera debe estar seca (humedad inferior al 15%), firme, absorbente, limpia y libre de polvo.
<b>Aplicación</b>	Remover bien. En su caso, retirar previamente la piel superficial en envases empezados. Realizar prueba. Según absorción, una mano abundante de LINUS 233. Retirar los excedentes de aceite al cabo de 15 minutos. En madera recalentada por el sol, retirar el excedente al cabo de 10 minutos. Lijado intermedio después de 24 horas de secado. En caso de exudaciones de aceite, éstas se eliminarán al día siguiente. En maderas muy absorbentes o resacas, aplicar una segunda mano de LINUS 233. Evitar que se forme una capa superficial. Acabado con DONNOS 223, KALDET 281, VINDO 629 o AMELLOS 674.
<b>Renovación</b>	Las pinturas antiguas de poro cerrado (pinturas al aceite, esmaltes, barnices de superficie) deben eliminarse por completo mediante lijado o decapado. Las pinturas antiguas a poro abierto se limpiarán, se liján superficialmente en caso necesario, y se comprobará su absorción y compatibilidad. Preparación y aplicación, igual que en madera sin tratar.
<b>Indicaciones</b>	Requiere acabado posterior con lasuras o esmaltes LIVOS. Ventilar bien durante la aplicación y el secado. Los renvales de ventanas nuevas deben ser tratados con una sola mano muy fina de KALDET 281, después de la imprimación. No utilizar silicona hasta el secado completo de la pintura y no barnizar silicona con LINUS ni con otros productos LIVOS.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Diciembre 2008

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

### Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · [www.livos.es](http://www.livos.es)