

Ficha Técnica

GORGO-Pintura para suelos nº 607

Áreas de aplicación	En interior, para hormigón, revoque o planchés no tratados y absorbentes.		
Características	Buena adherencia, alto rendimiento. Después del secado completo mate-sedoso, elástico, cubriente, resistente a temperaturas hasta 70° C, resistente a la fricción y a los arañazos.		
Declaración completa	Tierra silíceas, éster de aceite de linaza cocido y resina natural, pigmentos térreos y minerales, mica, aceite de linaza cocido, aceite de madera cocido, silicato de aluminio, ácido silícico, aceite de naranja, isoalifáticos, cera micronizada, secantes sin plomo, lecitina de soja y aceite de limón.		
Tonalidades	002 Incoloro 011 Ocre 051 Rojo persa	101 Negro 111 Verde 124 Azul campestre	201 Blanco 212 Gris alba 213 Gris piedra
Aplicación	Con brocha o rodillo de esmalte (exclusivamente perlon o hilo) sin diluir a temperatura superior a 8°C. Para aplicar a pistola, diluir con 10% de SVALOS 293.		
Consumo	1 lt cubre 8 - 12 m ² en la 1ª mano, es decir, 100 ml/m ² ; 18-20 m ² en la 2ª mano, es decir, 53 ml/m ² ; o notablemente menos según capacidad de absorción y textura del soporte. Realizar prueba.		
Tiempo de secado	A 23°C y 50 % de humedad ambiental, 12 horas para aplicar la siguiente capa, a temperaturas bajas aprox. 24 horas.		
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS 222 ó LEVO 997.		
Densidad	Aprox. 1,5 gr/ml.		
Indicaciones	<p>Los paños, esponjas, polvo de lijado etc. impregnados con GORGO no seco se guardarán en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, ya que existe riesgo de autoinflamación debido a su contenido en aceites vegetales.</p> <p>El producto en sí no es autoinflamable.</p> <p>Contiene limoneno y sales de cobalto (2+). Puede provocar reacciones alérgicas.</p> <p>S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.</p>		
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.		
Presentación	0,375 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt; 30 lt.		
Conservación	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 2 años. Cerrar bien los envases empezados o guardar los restos en envases más pequeños.		
	Modo de empleo: ver dorso		

Modo de empleo

GORGO-Pintura para suelos nº 607

Preparación

El soporte debe estar seco (humedad residual máxima de planchés: planché de cemento < 2%, planché de anhidrita < 0,5%), neutro, absorbente, firme y libre de grasas y de polvo. El hormigón, planché o revoque debe llevar aplicado al menos 28 días.

La superficie debe estar firme y libre de lechadas de cemento, películas de cemento, de partículas sueltas o no firmes y de sustancias que impidan la adherencia (p.ej. aceite, grasa, parafina, goma, desencofrantes, restos de pintura), no debe estar ni harinosa ni arenosa. Limpiar mecánicamente las superficies, con escoba dura, cepillo de acero o aspirador industrial.

Aplicación

Remover bien antes del uso. No añadir diluyente. Realizar prueba. Temperatura mínima de ambiente y soporte: + 8°C. Humedad ambiental máx. 90 %.

De dos a tres manos finas. Tiempo de secado entre capas, mínimo 12 horas. El tiempo de secado se prolonga en caso de temperaturas bajas. Completamente transitable al cabo de 7 días, resistente al agua al cabo de 14 días.

Indicaciones

Sobre pinturas antiguas, realizar prueba y observar el resultado durante una semana. GORGO contiene poco disolvente, por lo que puede formarse una película superficial, que debe ser retirada antes de remover el producto.

Todas las características empeoran notablemente en caso de aplicación demasiado abundante o soporte húmedo. Ventilar bien durante la aplicación y el secado. Tener en cuenta los cambios de tonalidad cuando se aplica GORGO incoloro sobre soportes claros o sobre GORGO con color.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Agosto 2008

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es