

Ficha Técnica



REMIO – Pintura antimanchas nº 618

Áreas de aplicación	En interior, para soportes minerales absorbentes en paredes y techos, así como tableros de madera como DM, OSB, etc.
Características	Pigmentada en blanco, de secado rápido. Buena adherencia al soporte. Impide que transparenten manchas del soporte.
Declaración completa	Agua, greda, isoalifáticos, éster de aceite de linaza cocido y resina natural, dammar, blanco de titanio, tierra infusoria, secantes sin plomo, cera micronizada, bentonitas, lecitina de soja y aceite de limón.
Tonalidad	Blanca
Dilución	Lista al uso.
Preparación	El soporte debe estar seco, firme, limpio y libre de grasas, resinas y polvo. Tapar los agujeros con masilla adecuada, p.ej. VEDO 440 en paredes, ANAVO 628 en madera. La humedad de la madera debe ser inferior al 15%.
Aplicación	A brocha, rodillo o pistola con equipos adecuados.
Consumo	1 lt sin diluir cubre aprox. 10 m ² , es decir, 100 ml/m ² . Determinar el consumo exacto mediante pruebas. El espesor en seco de cada capa no debe superar los 50 µm.
Densidad	Aprox. 1,29 gr/ml.
Tiempo de secado	A 23°C y 50 % de humedad ambiental, seco al polvo al cabo de aprox. 3 horas; para lijar y repintar, aprox. 48 horas.
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS 222 ó LEVO 997.
Indicaciones	REMIO contiene poco disolvente, por lo que puede formarse una película superficial que debe eliminarse antes de remover. Puede pintarse con pinturas de pared LIVOS, p.ej. DUBRON 400; o con esmaltes LIVOS, CANTO 625 y VINDO 629. Asegurar ventilación suficiente después de la aplicación. Los paños, esponjas, polvo de lijado etc. impregnados con REMIO no seco se guardarán en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, ya que existe riesgo de autoinflamación debido a su contenido en aceites vegetales. El producto en sí no es autoinflamable. Contiene limoneno y sales de cobalto (2+). Puede provocar reacciones alérgicas.
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,75 lt; 2,5 lt; 10 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 2 años. Cerrar bien los envases empezados.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Septiembre 2008

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es