

Ficha Técnica

ANAVO – Masilla nº 628

Áreas de aplicación	Para llenar poros y alisar madera maciza, okume y tableros alistonados en interiores. No es apropiada para grietas y agujeros superiores a 1 mm.
Características	Masilla de alisar soluble al agua, para rellenar poros. Fácil de aplicar, alta cubrición, muy elástica, fácil de lijar.
Declaración completa	Agua, greda, talco, isoalifáticos, blanco de titanio, caseína, bórax, ácido bórico, metilcelulosa y éster de resina natural.
Tonalidad	Blanca.
Dilución	Lista al uso. En caso necesario, diluir con agua.
Aplicación	Con espátula de carroceros, brocha de pelo largo, pistola, a temperatura superior a 12° C.
Consumo	Según características del soporte. Como valor orientativo: 100 gr/m ² . Realizar prueba.
Limpieza	Inmediatamente después del uso con agua caliente, después con KIROS 710.
Tiempo de secado	A 23°C y 50 % de humedad ambiental, aprox. 30-60 minutos para llenar poros; para tendidos completos (mayor espesor de capa), hasta 24 horas.
Densidad	1,39 gr/ml.
Indicaciones	S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,45 kg; 1,5 kg.
Conservación	En lugar seco y fresco, pero protegido contra las heladas. Sin abrir, se conserva al menos 12 meses.

Modo de empleo: ver dorso

Modo de empleo

ANAVO – Masilla nº 628

- Preparación** La madera debe estar seca (coníferas inferior al 15%, maderas duras y tropicales inferior al 12%), firme, limpia y libre de grasas, resinas y polvo.
- Mano de fondo fina con MENOS 626.
- Aplicación** Para rellenar poros de superficies de madera, se aplica ANAVO con espátula de carroceros y se retira el sobrante a ras de la superficie.
Para tendidos en superficies de madera, se aplica ANAVO con brocha de pelo largo. La textura de la brocha se alisa inmediatamente después de la aplicación con espátula de carroceros.
Para la aplicación a pistola, ANAVO se diluye con 15% de agua y se aplica a pistola con alta presión (boquilla 1,8 mm).
- Renovación** Eliminar totalmente las pinturas antiguas no intactas. Aplicación igual que en madera sin tratar. Sobre pinturas antiguas LIVOS intactas, lijar superficialmente y aplicar sólo la mano de acabado.
- Indicaciones** Aplicación posterior con VINDO 629, CANTO 625 ó CANTO 692.
Una vez terminado el trabajo, alisar la masilla sobrante en el envase y cubrirla con un plástico. Cerrar bien el envase. En envases empuzados, retirar la posible película superficial y remover bien.
Una vez seca la superficie, ANAVO puede lijarse con lija de grano 150-400. A la hora de lijar, debe ejercerse muy poca presión sobre el papel de lija.
- Guardar fuera del alcance de los niños.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.
La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Junio 2008

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès
Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es